

Technisches Datenblatt

GeoSpray® HCE

Reprofilierungs-, Fugen-, Mauer- und Beschichtungsmörtel

SC-TD-AwaTec Geospray HCE D-Rev 01

Ausgabe: 04/2019

Produkt- beschreibung

SC-AwaTec® GeoSpray® HCE ist ein zementgebundener Ein-Komponenten-Geopolymermörtel für den Kanalbau sowie für den Kanalsanierungsbereich.

Anwendungs- gebiete

- Beschichtung von Beton- und Mauerwerksschächten sowie Abwasserbauwerken
- Verschließen von Fugen und Ausbesserung schadhafter Stellen
- Trinkwasserschutzzonen

Eigenschaften

- Beständig gegen starken chemischen Angriff der Expositionsklasse XWW4 nach DIN 19573
- Beständig gegen biogene Schwefelsäurekorrosion (BSK)
- Faserverstärkt
- Hoch sulfatbeständig
- Kurzfristig wasserbelastbar
- Frost- und tausalzbeständig
- Sehr gute Klebkraft
- Sehr gute Haftzugfestigkeit
- Wasserundurchlässig und somit abdichtend gegen drückendes Grundwasser
- Abwassertemperatur langfristig bis 90 °C

Verarbeitungs- hinweise

Untergrundvorbehandlung

- Der Untergrund muss frei von losen Teilen, Fetten, Ölen, Zementschlämpe und allen anderen haftungsmindernden Stoffen sein.
- Der Untergrund kann aus Beton, Mauerwerk oder nicht glasiertem Steinzeug beschaffen sein.
- Zur Herstellung eines geeigneten Untergrundes ist Wasserstrahlen oder Feststoffstrahlen notwendig.
- Die Oberfläche muss mattfeucht sein, darf aber keinen fließenden Wasserfilm haben.

Mischen

- Nur mit geeignetem Rührwerkzeug zu mischen.
- Wassermenge: 15 % bis 18 % pro Sack, entspricht 3,75 bis 4,5 Liter Trinkwasser pro Sack.
- Wasser vorlegen, dann unter langsam laufendem Rührwerk den Mörtel gleichmäßig zugeben.
- Mischdauer: mind. 1 Minute, bis eine homogene Mischung entsteht.

Technisches Datenblatt

GeoSpray® HCE

Reprofilierungs-, Fugen-, Mauer- und Beschichtungsmörtel

SC-TD-AwaTec Geospray HCE D-Rev 01

Ausgabe: 04/2019

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungszeit

- Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten (bei 20 °C)
- Abbindezeit: 60 - 75 Minuten (bei 20 °C)
- Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit, niedrigere Temperaturen verlängern die Verarbeitungszeit.

Verfahren

- SC-AwaTec® GeoSpray® HCE kann sowohl manuell als auch im Nassspritz- oder Schleuderverfahren aufgetragen werden.
- Bei manueller, händischer Verarbeitung von SC-AwaTec® GeoSpray® HCE ist eine Haftbrücke in hoher plastischer Konsistenz herzustellen. Diese wird dann mittels Quast oder Besen in den vorgenassten Untergrund eingearbeitet.

Nachbehandlung

- Die mit SC-AwaTec® GeoSpray® HCE beschichtete Fläche ist vor zu schneller Austrocknung durch Zugluft und Wärme zu schützen. Die Nachbehandlung sollte mindestens 7 Tage betragen und der DWA-M 143-17 entsprechen.
- Zur Nachbehandlung eignen sich Malervlies, Folien, Feuchthalten der Beschichtungsoberfläche oder entsprechende Nachbehandlungsmittel.

Sicherheitshinweise

- Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge, welche Sie dem Sicherheitsdatenblatt für SC-AwaTec® Mörtel entnehmen können.

Technische Eigenschaften

Druckfestigkeit:	nach 1 Tag	17 N/mm ²
	nach 28 Tagen	55 N/mm ²
Verbrauch:	ca. 20 kg/m ² bei 10 mm Schichtdicke	
Schichtdicke:	9 bis 20 mm je Arbeitsgang, max. Schichtdicke 100 mm	
Körnung:	≤ 3 mm	

Weitere Merkmale

Farbton:	grau
Gebinde:	25 kg Sack
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Lagerung:	trocken
Lagerfähigkeit:	12 Monate nach Herstellungsdatum

Anmerkung:

Die Angaben dieses technischen Produktdatenblatts sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und beruhen auf Versuchen, Prüfungen und praktischen Erfahrungen. Es handelt sich dabei um Durchschnittswerte, welche bei Normalklima nach DIN EN 23270 (23°C/50% r.F.) ermittelt wurden. Abweichungen sind nicht auszuschließen. Bei der Anwendung unserer Mörtel sind unsere jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien, die einschlägigen Richtlinien, Empfehlungen und Normen einzuhalten. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen und einzuhalten. Im konkreten Anwendungsfall sollten ggf. Versuche im Vorfeld durchgeführt werden. Wir behalten uns technische Änderungen jederzeit vor. Ältere technische Produktdatenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

Ausgabe: 04/2019